

QUICK BENGALACK METALLGRUNNING

Produkttype:

Quick Bengalack Metallgrunning (Arcanol) er en værbestandig metallgrunning/rusthindrende alkydmaling. Grunningen kan også benyttes som toppstrøk, og gir da et silkematt utseende. Kan brukes på underlag hvor temperaturen ikke overstiger +90 °C.

Bruksområder:

Quick Bengalack Metallgrunning benyttes innendørs og utendørs som rusthindrende maling på jern, stål, sink og galvaniserte flater som bølgeblekk o.l. Grunningen kan også benyttes på hardplast.

Tekniske data:

Forbehandling:	<p>Underlaget må være fast, rent og tørt. Fjern rust, glødeskall, løs maling, olje, smuss o.l. Gammel maling som sitter godt behøver ikke fjernes, men skal vaskes med Butinox Kraftvask og skylles godt med vann.</p> <p><u>Galvanisert stål, lettmetall og aluminium:</u> Nye flater avfettes med Universaltynner Nr. 1 og vaskes med Butinox Kraftvask i forholdet 1:5 med vann. Skyll godt. Påfør så Quick Bengalack Metallgrunning.</p> <p><u>Jern/stål:</u> Alle flater vaskes med Butinox Husvask evt. Kraftvask og skylles godt. Fjern løs maling o.a. Alle synlige rustflater må stålborstes grundig ned til bart metall. Deretter grunnes det med Quick Bengalack Metallgrunning.</p>
Bruksmåte:	Rør godt opp til malingen får en jevn konsistens. Påføres jevnt og fyldig i to strøk. Quick Bengalack Metallgrunning kan benyttes som toppstrøk, men ett ekstra strøk bør da påføres (totalt 3 strøk).
Påføringsmetode:	Flat pensel, korthåret rull. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.
Anbefalt forbruk:	8–10 m ² /ltr. pr. strøk.
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	35 µm
Viskositet	~280 cP (Cone & Plate)
Litervekt	1,25 (Hvit)
Volumtørrstoff (i %):	Ca. 45 (Hvit)
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Overmalbar: Ca. 10 timer Brukstørr: Min. 24 timer
Glans (v/ 60 °):	Silkematt
Data for høytrykkssprøyte:	Dyse: 0,018–0,024" Viftevinkel: Opptil 80 ° Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm ²

Tynning/rengjøring:	Scanox White Spirit.
Emballasje/farge:	0,75 ltr.: Hvit, Sort, Rødbrun, Grå, Metallgrå, Sink 3 ltr.: Hvit, Sort, Grå.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Enkelte farger er kun tilgjengelig i 0,75 ltr. emballasje. Kan lagres i minusgrader. Benyttes ikke ved fare for dugg eller regn før filmen er tørr. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. Rulle anbefales ikke til første strøk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.
Ytterligere informasjon:	Se quickbengalack.no/jotun.dk for informasjon, samt teknisk-, HMS- og FDV Datablader for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 500 g/l VOC.
Revisjonsdato:	02.11.2012